

PRESCOTT 40 COLLECTION

Bovine of Extra European origin, lightly buffed natural grain.
Thickness 1.2 – 1.4 mm. Chrome tannage.
The average size of each hide is around 4.8 – 5.0 sqm.
Through dyed; finishing with resins and pigments.
Article with a pigmented and protective coat, with a soft, waxy feel and semi-matt appearance.

Pelle bovina mezzo fiore a grana naturale di spessore finito 1,2 – 1,4 mm.
Superficie media 4,8 – 5,0 m². Concia al cromo.
Tintura passante; rifinitura con pigmenti e resine.
Articolo con mano morbida, tatto ceroso e aspetto semiopaco.

Test Analisi	Test Method Metodo di prova	Measurement Unit Unità di misura	Guaranteed Garantito
Tear strength - Single edge tear Resistenza allo Strappo Pantalone	UNI EN ISO 3377-1	N	> = 20
Colour fastness to rubbing - Dry 500 Cycles Solidità del colore allo strofinio - Secco 500 Cicli	UNI EN ISO 11640:1998	Grey Scale Scala dei Grigi	> = 4
Colour fastness to rubbing - Wet 250 Cycles Solidità del colore allo strofinio - Umido 250 Cicli	UNI EN ISO 11640:1998	Grey Scale Scala dei Grigi	> = 4
Colour fastness to rubbing - Sweat 80 Cycles Solidità del colore allo strofinio - Sudore 80 Cicli	UNI EN ISO 11640:1998 ISO 11641 pH8	Grey Scale Scala dei Grigi	> = 4
Flexing endurance - Dry 50.000 Cycles Resistenza alle flessioni - Secco 50.000 Cicli	UNI EN ISO 5402		No damage Nessun danno
Finish Adhesion - Dry Adesione della rifinitura - A secco	UNI EN ISO 11644	N/Cm	> = 2
Colour fastness to artificial light - Exposition energy 16.000 kj/sqm. Solidità del colore alla luce artificiale - Energia di esposizione 16.000 kj/m ²	UNI EN ISO 105 B02 (MET.5)	Blue Scale Scala dei Blu	> = 5
Burning behaviour to cigarette and match flame Resistenza alla sigaretta e alla piccola fiamma	BS 5852:1979 BS EN 1021-1-2:2006		Pass Passa

LEATHERCARE

Avoid direct sunlight. Avoid exposure to heat sources.
Evitare la luce diretta del sole. Evitare l'esposizione alle fonti di calore.